



 **SAYERLACK**<sup>®</sup>  
INNOVATIVE WOOD SOLUTIONS

**VERNICI E EFFETTI SPECIALI PER VETRO**  
COATINGS AND SPECIAL EFFECTS FOR GLASS

## LE VERNICI PER VETRO

La linea di vernici per vetro, dedicata al settore dell'arredamento e del design, propone soluzioni estetiche innovative.

Sono principalmente finiture pigmentate all'acqua, realizzate con l'obiettivo di sviluppare applicazioni di alta qualità che garantiscano risultati cromatici innovativi e soddisfino le più sofisticate esigenze in termini di performance.


L'eccellente adesione e l'inalterabilità delle proprietà chimico-fisiche sono frutto di tecnologie produttive all'avanguardia.

## GLASS COATINGS

*The coatings for glass range, dedicated to the sector of design and furniture, offers innovative aesthetic solutions.*

*They are mainly waterborne pigmented topcoats, created with the aim of developing high quality applications that ensure innovative chromatic results and meet the most sophisticated requirements in terms of performance.*

*The excellent adhesion and robust nature of the physical-chemical properties are the result of advanced production technologies..*





### LACCATURA A COPERTURA TOTALE, APPLICAZIONE A SPRUZZO O CON VELATRICE

Prodotti all'acqua lisci da applicare direttamente su vetro pulito, con il risultato finale di un vetro colorato uniforme.

Pur essendo prodotti monocomponenti prima dell'uso è necessario aggiungere l'additivo promotore di adesione **XA 4095/00** al 2-3%. Se è richiesta una superficie gofrata è possibile aggiungere un apposito additivo.

Il sistema è composto da due basi:

Base bianca **AV 1940/BB** da pigmentare al 5% con le paste **XA 2006/XX**, per i colori chiari.

Base neutra-trasparente **AV 1940/00** da pigmentare al 15% con le paste **XA 2006/XX**, per i colori scuri.

Testurizzanti in pasta **XA 407/00** e **XA 408/00**.

### TOTAL COVER SPRAY OR CURTAIN COATER VARNISHING

*Smooth, waterborne products to be applied directly to clean glass with the end result of even coloured glass.*

*Although these are one-part products, before using, 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00** should be added. If an embossed surface is required a suitable additive should be added.*

*The system consists of two bases:*

*White base **AV 1940/BB** to be tinted with 5% of pastes **XA 2006/XX** for clear colours.*

*Neutral-clear base **AV 1940/00** to be tinted with 15% of pastes **XA 2006/XX** for dark colours.*

*Powdered texturisers **XA 407/00** fine and **XA 408/00** medium.*

### LACCATURA A COPERTURA TOTALE, APPLICAZIONE CON RULLATRICE

Consente di ottenere, applicando con rullatrice, un risultato estetico analogo a quello ottenuto a spruzzo o con velatrice.

Utilizzabile esclusivamente su vetro piano e consigliabile solo in versione liscia, sempre con il promotore di adesione **XA 4095/00** al 2-3%.

Base neutra-trasparente **AVV 7646/00** da pigmentare per i colori scuri con le paste **XA 2006/XX** al 15%.

### TOTAL COVER ROLLER VARNISHING

*Gives an aesthetic effect similar to spray or curtain coater painting with a roller.*

*Should be used exclusively on flat glass and recommended only in a smooth version with 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*Neutral-clear base **AVV 7646/00** to be tinted for dark colours with 15% of pastes **XA 2006/XX**.*

## LACCATURA A SPRUZZO O CON VELATRICE ED ESSICCAZIONE A FORNO

Consente di ottenere un risultato estetico analogo a quello ottenibile con lo stesso sistema, ma senza essiccazione a forno.

Applicazione a temperature di 60-90°C.  
Promotore di adesione **XA 4095/00** al 2-3%.

Il sistema è composto da due basi:

Base bianca **AVL 3218/13** da pigmentare con le paste **XA 2006/XX** al 5%, per i colori chiari.

Base neutra-trasparente **AVL 3218/NO** da pigmentare con le paste **XA 2006/XX** al 15%, per i colori scuri.

Testurizzanti in pasta **XA 407/00** e **XA 408/00**.

## OVEN-DRY, SPRAY OR CURTAIN COATER VARNISHING

*Gives an aesthetic effect similar to that obtained with the same system, but this is oven-dried.*

*Dry at a temperature of 60-90°C subject to fading. 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*The system consists of two bases:*

*White base **AVL 3218/13** to be tinted with 5% of pastes **XA 2006/XX** for clear colours.*

*Neutral-clear base **AVL 3218/NO** to be tinted with 15% of pastes **XA 2006/XX** for dark colours.*

*Powdered texturisers **XA 407/00** and **XA 408/00**.*

## LACCATURA A SPRUZZO O CON VELATRICE IN SEMICOPERTURA

Consente di realizzare superfici colorate ma trasparenti.

Applicazione diretta su vetro, previa addizione del promotore di adesione **XA 4095/00** al 2-3%.

Il sistema si compone del veicolo trasparente **AVL 7950/00** da pigmentare all'1-5% con le paste **AC 1810/XX**, in modo da mantenere una ridotta copertura.

## SEMI-OPAQUE SPRAY OR CURTAIN COATER VARNISHING

*Allows you to create surfaces that are coloured but transparent.*

*Apply directly to the glass after adding 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*It consists of a clear base **AVL 7950/00** to be tinted with 1-5% pigmented pastes **AC 1810/XX** to ensure the colour remains translucent.*

## LACCATURA CICLI MISTI CON PRIMER ALL'ACQUA A SPRUZZO

Questa soluzione permette di verniciare il vetro con la maggior parte dei prodotti a solvente tradizionali, semplicemente applicando una mano preventiva di primer di adesione all'acqua.

Vengono abbinare le caratteristiche estetiche e di adesione di un prodotto all'acqua, a quelle più specifiche di un prodotto a solvente, quali la pienezza, la trasparenza e la durezza superficiale. Questo riguarda principalmente le finiture in semi copertura.

Alla base del ciclo c'è il primer trasparente **AVL 3064/00** + l'additivo promotore di adesione **XA 4095/00** al 2-3%.

Se necessario si può pigmentare all'1-5% con le paste **XA 2006/XX** o **AC 1810/XX**, per mantenere la semicopertura.

Promotore di adesione per vernici a solvente **XTL 7178/00**.

## SPRAY VARNISHING WITH A WATERBORNE PRIMER

*This solution allows you to coat glass with most traditional solvent-based products, simply by applying a preventive coat of waterborne adhesion primer.*

*This combines the aesthetic and adhesive characteristics of a waterborne product with the more specific qualities of a solvent-based product, such as transparency and surface hardness. This mainly applies to semi-opaque topcoats.*

*The system is based on the clear primer **AVL 3064/00** + 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*If necessary it can be tinted with 1-5% of pastes **XA 2006/XX** or **AC 1810/XX** to maintain a semi-opaque finish.*

*Adhesion promoter for solvent-based coatings **XTL 7178/00**.*



## LACCATURA A SPRUZZO A COPERTURA TOTALE BICOMPONENTE PER VETRI SABBATI

Soluzione per la laccatura della superficie irregolare prodotta dalla sabbatura

Il ciclo prevede l'utilizzo della base trasparente bicomponente all'acqua **AVL 3156/NN** da pigmentare con le paste **XA 2006/XX** al 15-20%, sempre con aggiunta prima dell'uso del promotore di adesione **XA 4095/00** al 2-3%.

Induritore **AH 1550/00** al 30%.

## TOTAL COVER, TWO-PART, SPRAY VARNISHING FOR SANDBLASTED GLASS

*Solution for the varnishing of the irregular surfaces produced by sandblasting.*

*The system includes a waterborne, two-part clear base **AVL 3156/NN** that can be tinted with 15-20% of the pastes **XA 2006/XX** + 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00** added before use. Add 30% of hardener **AH 1550/00**.*

## ANTI-SHATTER A SPRUZZO E A VELO

È un prodotto monocomponente all'acqua che si applica, a spruzzo o velo, come una normale vernice e permette di rendere sicuri vetri e specchi. Forma una sottile pellicola che, in caso di rottura, trattiene tutti i frammenti di vetro, prevenendo incidenti alle persone e danni agli oggetti.

Con questa vernice è possibile trasformare in vetri di sicurezza specchi, parti di arredi (antine di cucine, armadi o tavoli) o altri complementi d'arredo in vetro.

Ideale per discoteche e sale da ballo, fiere e sale per convegni, negozi, scuole ed asili, auditorium, teatri, cinema e musei, strutture ospedaliere, palestre e centri fitness.

Il sistema si compone della base neutra pronta all'uso **AVL 3367/NN**, che è possibile pigmentare con un 10-15% delle paste **XA 2006/XX**.

## SPRAY OR CURTAIN COATED ANTI-SHATTER

*It is a waterborne one-part product that is applied by spray or curtain coater, like a normal paint and allows you to secure windows and mirrors. It forms a thin film that, in the event of breakage, holds all glass fragments, preventing injuries to people and damage to property.*

*With this paint you can convert into safety glass mirrors, parts of furniture (doors, kitchen cabinets or tables), or other furnishings in glass.*

*Ideal for discos and dance halls, fairs and conference rooms, shops, schools and kindergartens, auditoriums, theaters, cinemas and museums, hospitals, gyms and fitness centres.*

*The system consists of neutral, ready-to-use base **AVL 3367/NN** that can be tinted with 10-15% of pastes **XA 2006/XX**.*



## GLI EFFETTI SPECIALI PER VETRO

La linea di effetti speciali per vetro Sayerlack, composta principalmente da prodotti all'acqua, è stata creata per offrire nuove soluzioni estetiche ad architetti, artigiani e produttori di mobili.

La vasta gamma di soluzioni disponibili e la possibilità di personalizzazione, la semplicità d'applicazione, la versatilità, rendono gli effetti speciali Sayerlack un valido strumento a disposizione di tutti coloro che operano nel mondo del design e dell'innovazione.



## SPECIAL EFFECTS FOR GLASS

*The special effects for glass range from Sayerlack, which consist mainly of waterborne products, has been created to offer new aesthetic solutions to architects, craftsmen and furniture manufacturers.*

*The vast range of solutions available and the option of personalisation, simplicity of application and versatility all make Sayerlack special effects for glass an excellent tool available for anyone who operates in the world of design and innovation.*



**METALLIZZATO A  
FINIRE ALL'ACQUA CON  
APPLICAZIONE A SPRUZZO**

*WATERBORNE METALISED  
EFFECT SPRAY TOPCOAT*



## **Finitura ad effetto metallizzato tradizionale, da applicare in mano unica direttamente su vetro.**

Richiede prima dell'uso l'aggiunta del promotore di adesione **XA 4095/00** al 2-3%.

Il sistema è composto da 3 prodotti di base + le paste pigmentate **XA 2006/XX** da utilizzare fino al 10% max.

Converter metallizzato argento a grana metallica grossa **XA 426/73**.

Converter metallizzato argento a grana metallica fine **XA 425/73**.

Converter trasparente **AV 1940/00** da usare in taglio con le precedenti per ridurre, nel caso dei colori saturi, il contenuto del pigmento alluminio.

Le tre basi si possono miscelare tra di loro in qualunque rapporto, per ottenere svariate combinazioni di copertura, colore e grana metallica.

## ***A traditional metalised effect topcoat to be applied directly to the glass in one coat.***

*Requires 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00** to be added before use.*

*The system consists of 3 basic products + up to 10% of pigmented pastes **XA 2006/XX**.*

*Thick metallic grain metalised silver converter **XA 426/73**.*

*Fine metallic grain metalised silver converter **XA 425/73**.*

*Clear converter **AV 1940/00** to be mixed with the previous ones in order to reduce the aluminium pigment content in the event of saturated colours.*

*The three bases can be mixed together in any ratio whatsoever to obtain different colour, cover and metallic grain combinations.*



### **Sherwin-Williams Italy S.r.l.**

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

#### **Technical Service:**

tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521  
servizioclienti@sayerlack.it

**STARRY ALL'ACQUA CON  
APPLICAZIONE A SPRUZZO**

*WATERBORNE STARRY EFFECT  
WITH SPRAY APPLICATION*



## **Ciclo composto da due mani di vernice all'acqua, direttamente su vetro.**

La prima mano consente la stesura uniforme dell'effetto composto da glitter metallici molto brillanti; con la seconda viene applicata la finitura laccata coprente **AT 9930/NN** del colore preferito, per far risaltare i glitter.

Nella prima mano viene impiegato il converter trasparente **AV 1940/00** al quale vanno aggiunti, prima dell'uso, i glitter in polvere e il promotore di adesione **XA 4095/00** al 2-3%.

Glitter argento grossi **XAL 3326/73**.

Glitter oro grossi **XAL 3326/35**.

Glitter oro olografici multicolore **XAL 3326/34**.

Nella seconda mano si utilizza un converter neutro + 15% circa di paste pigmentate **XA 2006/XX**. Promotore di adesione **XA 4095/00**.

## ***A two-coat waterborne coating system to be applied directly to the glass.***

*The first coat allows the sparkling metallic glitter effect to be applied evenly, whereas the second is the waterborne opaque varnish topcoat **AT 9930/NN** applied in the required colour to enhance the glitter.*

*The first coat consists of a clear converter **AV 1940/00** with powdered glitter and 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00** added before use.*

*Thick silver glitter **XAL 3326/73**.*

*Thick gold glitter **XAL 3326/35**.*

*Multicolour holographic gold glitter **XAL 3326/34**.*

*The second coat is made up of a neutral converter + approx. 15% of pigmented pastes **XA 2006/XX**. Adhesion promoter **XA 4095/00**.*



**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**  
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

**Technical Service:**  
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521  
servizioclienti@sayerlack.it

Sayerlack is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**.

**SABBIATO NEUTRO  
ALL'ACQUA CON  
APPLICAZIONE A SPRUZZO**

*NEUTRAL WATERBORNE  
SANDBLASTED EFFECT  
WITH SPRAY APPLICATION*



**SABBIATO NEUTRO  
ALL'ACQUA CON  
APPLICAZIONE A SPRUZZO**

NEUTRAL WATERBORNE  
SANDBLASTED EFFECT  
WITH SPRAY APPLICATION

**Riproduce l'effetto del vetro sabbato  
meccanicamente, sia esteticamente che  
come sensazione al tatto.**

**AV 1940/00** è un converter trasparente che va applicato direttamente su vetro in mano unica, previa aggiunta del promotore di adesione **XA 4095/00** al 2-3%.

Pasta texture **XA 408/00**.

Al contrario di quanto succede al vetro sabbato meccanicamente, la superficie verniciata non trattiene il residuo grasso delle impronte, che può essere rimosso passando uno straccio inumidito con acqua e detergente neutro.

***Reproduces the effect of mechanically  
sandblasted glass both aesthetically  
and in terms of texture.***

**AV 1940/00** is a medium embossing, opaque, neutral-colourless topcoat. It should be applied directly to the glass in a single coat after adding 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00**.

Texture paste **XA 408/00**.

Contrary to what happens with mechanically sandblasted glass, fingerprints do not cling to the treated surface and can be easily removed using a cloth dampened with water and neutral detergent.



**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**  
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

**Technical Service:**  
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521  
servizioclienti@sayerlack.it

Sayerlack is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**.

**SATINATO NEUTRO  
ALL'ACQUA CON  
APPLICAZIONE A SPRUZZO**

*NEUTRAL WATERBORNE  
SATIN EFFECT WITH SPRAY  
APPLICATION*



**SATINATO NEUTRO  
ALL'ACQUA CON  
APPLICAZIONE A SPRUZZO**

NEUTRAL WATERBORNE  
SATIN EFFECT WITH SPRAY  
APPLICATION

### **Riproduce l'effetto del vetro acidato con acido fluoridrico.**

**XAL 3327/NO** è una finitura satinata neutra-incolora e opaca.

Va applicata direttamente su vetro in mano unica, previa aggiunta del promotore di adesione **XA 4095/00** al 2-3%.

### ***Reproduces the effect of glass treated with hydrofluoric acid.***

**XAL 3327/NO** is an opaque, neutral, colourless, satin finish topcoat.

*It should be applied directly to the glass in a single coat after adding 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00**.*




**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**  
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

**Technical Service:**  
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521  
servizioclienti@sayerlack.it

Sayerlack is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**.

**DEW DROPS ALL'ACQUA  
CON APPLICAZIONE A  
SPRUZZO**

*NEUTRAL WATERBORNE  
DEW DROPS EFFECT WITH  
SPRAY APPLICATION*



**DEW DROPS ALL'ACQUA  
CON APPLICAZIONE A  
SPRUZZO**

NEUTRAL WATERBORNE  
DEW DROPS EFFECT WITH  
SPRAY APPLICATION

**Effetto "goccioline" applicato  
direttamente su vetro.**

Il sistema richiede la preventiva aggiunta del promotore di adesione **XA 4095/00** al 2-3%.

Il sistema si compone del converter trasparente **AF 7290/00** + paste pigmentate **XA 2006/XX** o **AC 1810/XX** al 0,5-2,0%, per colorare in semicoprenza.

Si possono abbinare più colori con passate successive. Può anche essere applicata una seconda mano di finitura metallizzata all'acqua per vetro del colore preferito, oppure una finitura metallizzata a solvente ad effetto argento cromo.

***A droplet effect applied  
directly to the glass.***

*The system requires the adhesion promoter **XA 4095/00** to be added at 2-3% in advance.*

*It consists of a clear converter **AF 7290/00** + 0.5-2.0% of pigmented pastes **XA 2006/XX** or **AC 1810/XX** for a semi-opaque effect.*

*Different colours can be added in successive coats. A second coat of waterborne metalised topcoat for glass can be added in the required colour, or a metalised, solvent-based, silver-chrome effect topcoat.*



**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**

Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

**Technical Service:**

tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521  
servizioclienti@sayerlack.it

Sayerlack is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**.

**IRIDESCENTE ALL'ACQUA  
CON APPLICAZIONE  
A SPRUZZO**

*WATERBORNE IRIDESCENT  
EFFECT WITH SPRAY  
APPLICATION*



**IRIDESCENTE ALL'ACQUA  
CON APPLICAZIONE  
A SPRUZZO**

WATERBORNE IRIDESCENT  
EFFECT WITH SPRAY  
APPLICATION

**Effetto perlaceo cangiante che passa  
dal tono neutro ad un tono colorato, a  
seconda dell'angolo di osservazione.**

Viene preferibilmente applicato sulle superfici curve  
stondate, che ne risaltano l'effetto.

Il sistema è composto da una serie di finiture  
monocolore già pronte **XAL 3328/53** rosso, **XAL  
3328/35** oro.

Può essere applicato in mano unica, direttamente  
su vetro, previa aggiunta del promotore di adesione  
**XA 4095/00** al 2-3%.

Si può anche sovraverniciare con il laccato bianco  
coprente all'acqua **AT 9930/BB**, che ne accentua il  
colore e conferisce copertura.

***An iridescent, pearl effect that  
shifts from a neutral tone to  
a coloured one, depending on  
the angle you look at it from.***

*Preferably, it should be applied to curved-rounded  
surfaces that highlight the effect.*

*The system consists of a series of ready-to-use,  
single colour topcoats including **XAL 3328/53** red,  
**XAL 3328/35** gold.*

*It should be applied directly to the glass in a single  
coat after adding 2-3% of adhesion promoter  
**XA 4095/00**.*

*It can also be topcoated with a waterborne opaque  
white varnish **AT 9930/BB**, which highlights the colour  
and topcoats the effect.*



**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**  
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

**Technical Service:**  
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521  
servizioclienti@sayerlack.it

Sayerlack is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**.

**BRIGHT LIGHT FLUORESCENTE  
ALL'ACQUA CON  
APPLICAZIONE A SPRUZZO**

*WATERBORNE BRIGHT LIGHT  
FLUORESCENT EFFECT  
WITH SPRAY APPLICATION*



**BRIGHT LIGHT FLUORESCENTE  
ALL'ACQUA CON  
APPLICAZIONE A SPRUZZO**

WATERBORNE BRIGHT LIGHT  
FLUORESCENT EFFECT  
WITH SPRAY APPLICATION

**Effetto fluorescente classico, tipo  
evidenziatore, caratterizzato da colori  
estremamente brillanti e luminosi alla  
luce diurna.**

Il ciclo si compone di due mani di vernice all'acqua da applicare direttamente su vetro, previa addizione del promotore di adesione **XA 4095/00** al 2-3%.

La prima mano consiste nell'applicazione del laccato fluorescente. Esistono 4 basi monocolori miscelabili tra loro in qualunque rapporto per ottenere un'ampia gamma di tonalità: **XAL 3331/61** viola Pantone 813, **XAL 3331/04** giallo limone, **XAL 3331/25** rosso e **XAL 3331/17** giallo-verde.

Con la seconda mano si applica il laccato bianco coprente all'acqua **AT 9930/BB**, che ne accentua il colore e conferisce copertura. Promotore di adesione **XA 4095/00**.

***Classic, fluorescent effect like a  
highlighter pen with colours that are  
extremely luminous and bright in  
daylight.***

*The system consists of two waterborne coats to be applied directly to the glass after adding 2-3% of adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*The first coat involves applying the fluorescent varnish. There are 4 single colour bases that can be mixed together in any ratio to obtain a wide range of colours: **XAL 3331/61** violet Pantone 813, **XAL 3331/04** lemon yellow, **XAL 3331/25** red and **XAL 3331/17** yellow-green.*

*The second coat involves applying a waterborne opaque white varnish **AT 9930/BB**, which highlights the colour and topcoats the effect. Adhesion promoter **XA 4095/00**.*




**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**  
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

**Technical Service:**  
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521  
servizioclienti@sayerlack.it

Sayerlack is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**.

**CRAQUELÈ ALL'ACQUA  
MONOCOMPONENTE**

*WATERBORNE CRACKED EFFECT*



### **Effetto screpolato con fratture fini ed ortogonali.**

Il ciclo si compone di 4 mani successive di vernice.

Primer trasparente di adesione all'acqua **AV 1940/00**  
+ 2-3% di promotore di adesione **XA 4095/00**.

Base trasparente all'acqua **XA 204/00** (1° mano) per  
effetto craquelè, da lasciare trasparente.

Converter all'acqua bianco per effetto craquelè  
**AT 9930/BB** (2° mano)+ 10% circa di paste pigmentate  
**XA 2006/XX**.

Finitura pigmentata all'acqua.

Base neutra **AT 9930/NN**.

Promotore di adesione **XA 4095/00**.

Paste all'acqua **XA 2006/XX**.

### ***Cracked effect with fine, right angled fractures.***

*The system consists of 4 successive coats.*

*Clear, waterborne, adhesive primer **AV 1940/00** +  
2-3% adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*Clear, waterborne, cracked effect base **XA 204/00**  
(1st coat) to be left clear.*

*White, cracked effect waterborne converter  
**AT 9930/BB** (2nd coat)+ approx. 10% of pigmented  
pastes **XA 2006/XX**.*

*Waterborne pigmented topcoat:*

*Neutral base **AT 9930/NN**.*

*Waterborne paste **XA 4095/00**.*

*Adhesion promoter **XA 2006/XX**.*



**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**  
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

**Technical Service:**  
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521  
servizioclienti@sayerlack.it

Sayerlack is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**.

**CRAQUELÈ A SOLVENTE  
MONOCOMPONENTE**

*SOLVENT-BASED  
CRACKED EFFECT*



## CRAQUELÈ A SOLVENTE MONOCOMPONENTE

SOLVENT-BASED  
CRACKED EFFECT

### **Effetto screpolato, con le caratteristiche crepe larghe ed irregolari.**

Il ciclo si compone di 4 mani successive di vernice.

Primer trasparente di adesione all'acqua **AV 1940/00**  
+ 2-3% di promotore di adesione **XA 4095/00**.

Converter nitro monocomponente per effetto craquelè  
**SZ 9930/NN** (1° mano), da lasciare trasparente.

Base neutra **IF 490/00** (2° mano) e base bianca  
monocomponente a solvente per effetto craquelè  
**IF 490/74** + 10% circa di paste pigmentate **TP 2009/XX**.

Il ciclo di verniciatura va completato applicando  
una mano di finitura PU pigmentata bicomponente  
a solvente, come protezione.

### ***Cracked effect with characteristic, wide, irregular cracks.***

*The system consists of 4 successive coats.*

*Clear, waterborne, adhesive primer **AV 1940/00** +  
2-3% adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*One-part, cracked effect nitro converter **SZ 9930/NN**  
(1st coat) to be left clear.*

*Neutral base **IF 490/00** (2nd coat) and a solvent-based,  
one-part, cracked effect, white base **IF 490/74** +  
approx. 10% of pigmented pastes **TP 2009/XX**.*

*The system should be completed by applying a  
solvent-based pigmented PU, two-part topcoat as  
a protection.*



**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**  
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

**Technical Service:**  
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521  
servizioclienti@sayerlack.it

Sayerlack is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**.

**MARBLÉ A SOLVENTE  
MONOCOMPONENTE**

*ONE-PART, SOLVENT-BASED  
MARBLÉ EFFECT*



## MARbled A SOLVENTE MONOCOMPONENTE

ONE-PART, SOLVENT-BASED  
MARbled EFFECT

### **Produce dei filamenti che ricordano le venature del marmo.**

Variando opportunamente l'abbinamento colore della base con quello dei filamenti è possibile ottenere un'estesa gamma di toni.

Il ciclo si compone di 3 mani successive di vernice.

Primer di adesione trasparente all'acqua **AV 1940/00** + 2-3% di promotore di adesione **XA 4095/00**.

Effetto filamentoso monocomponente a solvente, ottenuto da converter trasparente **IF 414/00** + 10% circa di paste pigmentate **TP 2009/XX**.

Finitura pigmentata all'acqua.

Converter neutro all'acqua **AT 9930/NN** + promotore di adesione **XA 4095/00**.

Converter bianco all'acqua **AT 9930/BB** + promotore di adesione **XA 4095/00**.

Paste pigmentate **XA 2006/XX**.

### ***This produces filaments that create the effect of marble veining.***

*A wide range of tones can be obtained by varying the degree to which the base colour matches the filaments.*

*The system consists of 3 successive coats.*

*Clear, waterborne, adhesive primer **AV 1940/00** + 2-3% adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*One-part, solvent-based veining effect, obtained from a clear converter **IF 414/00** + approx. 10% of pigmented pastes **TP 2009/XX**.*

*Waterborne pigmented topcoat.*

*Neutral, waterborne converter **AT 9930/NN** + adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*White, waterborne converter **AT 9930/BB** + adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*Both converters can be tinted using the paste series **XA 2006/XX**.*



**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**  
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

**Technical Service:**  
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521  
servizioclienti@sayerlack.it

Sayerlack is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**.

**YOSEMITE ALL'ACQUA  
MONOCOMPONENTE**

*ONE-PART, WATERBORNE  
YOSEMITE EFFECT*



## **Sistema monocomponente all'acqua che riproduce la caratteristica maculatura del granito.**

Il sistema è composto da differenti particelle colorate che non si miscelano tra loro e che, durante l'applicazione a spruzzo, si distribuiscono in modo uniforme sul pannello.

Il ciclo si compone di 3 mani successive di vernice.

Primer trasparente di adesione all'acqua **AV 1940/00** + 2-3% di promotore di adesione **XA 4095/00**.

Converter multicolore monocomponente all'acqua **XAL 3329/99**.

Finitura pigmentata all'acqua.

Converter neutro all'acqua **AT 9930/NN** + promotore di adesione **XA 4095/00**.

Converter bianco all'acqua **AT 9930/BB** + promotore di adesione **XA 4095/00**.

Paste all'acqua **XA 2006/XX**.

## ***A one-part, waterborne system to create the characteristic dappled effect of granite.***

*The system consists of different coloured particles that do not mix together so when they are sprayed onto a surface they spread.*

*The system consists of 3 successive coats.*

*Clear, waterborne, adhesive primer **AV 1940/00** + 2-3% adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*One-part, waterborne multicolour effect **XAL 3329/99**.*

*Waterborne pigmented topcoat.*

*Neutral, waterborne converter **AT 9930/NN** + adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*White, waterborne converter **AT 9930/BB** + adhesion promoter **XA 4095/00**.*

*Both converters can be tinted using the paste series **XA 2006/XX**.*



**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**  
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

**Technical Service:**  
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521  
servizioclienti@sayerlack.it

Sayerlack is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**.

**LOOKING-GLASS  
METALLIZZATO ARGENTO-  
CROMO A SOLVENTE  
MONOCOMPONENTE**

*SOLVENT-BASED LOOKING-  
GLASS METALISED  
SILVER-CHROME EFFECT*



**LOOKING-GLASS  
METALLIZZATO ARGENTO-  
CROMO A SOLVENTE  
MONOCOMPONENTE**

*SOLVENT-BASED LOOKING-  
GLASS METALISED  
SILVER-CHROME EFFECT*

**Effetto specchio.**

Il ciclo si compone di 2 mani successive di vernice.

È fondamentale la preparazione del vetro che deve essere perfettamente pulito.

Effetto metallizzato argento-cromo monocomponente a solvente **IFS 2984/36**.

Finitura nera all'acqua **AT 9930/NN + XA 2006/72**.

***Looking-glass effect.***

*The system consists of 2 successive coats.*

*It is essential that the surface of the glass is perfectly clean.*

*Solvent-based metalised silver-chrome effect **IFS 2984/36**.*

*Waterborne, black topcoat **AT 9930/NN + XA 2006/72**.*



**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**  
Via del Fiffo 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

**Technical Service:**  
tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521  
servizioclienti@sayerlack.it

Sayerlack is a brand of **SHERWIN-WILLIAMS**.



Sayerlack is a brand of *SHERWIN-WILLIAMS*

**Sherwin-Williams Italy S.r.l.**

Via del Fiffò 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia  
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 777437  
info@sayerlack.it - www.sayerlack.it

**Technical Service:**

tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521  
servizioclienti@sayerlack.it

**Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Export Department**

Via del Fiffò 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italy  
tel. +39 051 770511 - fax +39 051 770528  
export@sayerlack.it - www.sayerlack.com

**Technical Service:**

tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521  
customerservice@sayerlack.com

**The Sherwin-Williams Company**

101 West Prospect Avenue - 920 Midland  
Cleveland, OH 44115 - USA  
tel. +1 800 524 5979 - fax +1 216 566 1293  
info@sayerlack.com - www.sayerlack.com

**Sherwin-Williams UK Coatings Ltd.**

A1 Business Park - Knottingley  
West Yorkshire - WF11 0BU - England  
tel. +44 (0) 1977 673363 - fax +44 (0) 1977 673521  
ukinfo@sherwin.com - www.sayerlack.co.uk

**Sherwin-Williams Ireland Ltd.**

53 Robinhood Industrial Estate  
Dublin 22 - Ireland  
tel. +353 1460 1445 - fax +353 1460 1449  
irlinfo@sherwin.com - www.sayerlack.co.uk

**Sherwin-Williams France Finishes SAS**

ZI Les Prés l'Elie - Rue Boileau - 91530 Saint Cheron - France  
tel. +33 (0) 160 811 300 - fax +33 (0) 160 811 313  
info@sayerlack.fr - www.sayerlack.fr

**Sherwin-Williams Spain Coatings, S.L.U.**

C/Aldaya, 9 - Polígono Industrial Beniparrell  
46469 Beniparrell (Valencia) - España  
tel. +34 96 1218980 - fax +34 96 1212026  
info@sayerlack.es - www.sayerlack.es

**Sherwin-Williams (S) Pte. Ltd.**

8, Admiralty Street  
#07-08 Admirax, Singapore 757438  
tel. +65 6763 7789 - fax +65 6763 0252  
infoasia@sayerlack.com - www.sayerlack.com